

COMPAKT ADEZIV MONTAJ TRANSPARENT

Descriere

COMPAKT ADEZIV MONTAJ TRANSPARENT este un **adeziv de montaj monocomponent** pe bază de amestec de cauciuc sintetic și rășini. Este un produs universal, cu aplicabilitate largă, care creează o **îmbinare flexibilă și transparentă/ incoloră**. Adezivul este folosit pentru diverse asamblări și lucrări de finisare în construcții.

Aplicații

- pentru lipirea unei game largi de materiale de construcții pe cele mai multe suprafețe tipice, cum ar fi: beton, ipsos, PAL, lemn, plăci din ipsos, cărămidă
- lipirea diferitelor elemente de lemn, sticlă, beton, metal și substraturi din plastic
- lipirea elementelor decorative din lemn, gips, plută, PAL, pietre
- lipirea de vată minerală și de sticlă
- lipirea de plinte, praguri, panouri de pardoseală, plăci ceramice

Beneficii

- îmbinare inițială rapidă și durabilă
- îmbinare flexibilă
- rezistență finală ridicată
- îmbinare transparentă
- nu necesită utilizare de primer
- aderență excelentă la majoritatea suprafețelor, atât poroase cât și neporoase
- rezistent la umiditate

Condiții de aplicare

Temperatura de aplicare +10⁰C - +30⁰C

Temperatura optimă de lipire +15⁰C - +20⁰C

Umiditatea optimă relativă a aerului 60%

Instrucțiuni de utilizare

Înainte de aplicare, a se citi instrucțiunile din Fișa cu date de securitate.

1. Pregătirea suprafeței

- Suprafețele ce urmează a fi lipite trebuie să fie nivelate, uscate, fără contaminări și substanțe care împiedică aderența.
- Suprafețele se degresează cel mai bine cu acetonă sau etanol (sticlă, glazură, metal) sau detergent (materiale sintetice).

2. Pregătirea produsului

- Se taie capătul tubului, se înfiletează vârful tăiat oblic și se aplică cu ajutorul unui pistol aplicator.

3. Aplicarea

- Aplicați adeziv în pete sau benzi pe întreaga suprafață de lipire.
- Uniți imediat suprafețele prin presare puternică, mișcându-le puțin prin răsucire, dezlipiți-le, așteptați apoi 3-5 minute și apăsați-le din nou puternic și uniform.
- Corecția de îmbinare este posibilă în termen de 2-3 minute fără a dezlipi suprafețele.

4. Lucrări după terminarea aplicării

- Curățare: înainte de întărire cu acetonă sau solvent nafta, după întărire, mecanic.
- NU SPĂLAȚI MĂINILE CU SOLVENȚI.

5. Observații / restricție

- Se recomandă teste de aderență înainte de aplicare.
- A se evita contactul cu apa cât timp adezivul nu este complet întărit.
- Nu este potrivit pentru spumă de polistiren și alte suprafețe sensibile la solvent.

Date tehnice

Culoare	
Transparent	+
Neîntărit	
Componentă de bază: amestec de cauciuc sintetic și rășini	+
Componentă solidă	61 ± 3 %
Densitate	0,89 ± 0,05 g/ml
Timp de prelucrare (în funcție de condițiile externe și proprietățile suprafeței)	10 – 15 min
Timp de întărire completă (în condiții normale)	72 – 120 h
Consum	150 – 300 g/m ²
Inflamabilitate	+
Întărit	
Rezistență termică	-20 ⁰ C - +60 ⁰ C
Inflamabilitate după întărire	-

Toți parametrii obținuți se bazează pe teste de laborator în conformitate cu standardele producătorului și depind în mare măsură de condițiile de întărire a produsului (de ex. ambient, temperatura la suprafață, calitatea echipamentului folosit și abilitățile persoanei care aplică produsul).

Transport/ depozitare

Perioada de valabilitate este de 12 luni de la data fabricației, depozitat în ambalajul original sigilat la temperaturi cuprinse între +5⁰C și +25⁰C, într-un loc uscat, protejat de îngheț și căldură excesivă.

Măsuri de siguranță și sănătate

Produsul este inflamabil. Toate lucrările trebuie efectuate în zone bine ventilate, departe de surse de aprindere. A nu se fuma. Adezivul trebuie să fie depozitat în conformitate cu normele de depozitare a substanțelor inflamabile. Informații detaliate sunt incluse în Fișa cu date de securitate.