



COMPAKT – adeziv montaj polimeric

DESCRIERE

COMPAKT adeziv montaj polimeric este un adeziv hibrid monocomponent sub formă de pastă, bazat pe polimer MS. Acesta nu conține solvenți, izocianati și apă. Este un produs universal, care își găsește o largă aplicare. Poate fi folosit și pentru etanșare.

UTILIZARE

| Aplicații | Beneficii |
|---|--|
| 1 pentru lipirea unei game largi de materiale finisate pe cele mai multe suprafețe tipice, cum ar fi: beton, ipsos, PAL, lemn, gips, cărămidă, sticlă | 1 îmbinare inițială rapidă și durabilă |
| 2 lipirea de plinte, praguri, panouri de pardoseală, plăci ceramice | 2 îmbinare flexibilă |
| 3 lipirea elementelor decorative din lemn, gips, plută, PAL, pietre, polistiren expandat | 3 rezistență finală ridicată |
| | 4 rezistent la umiditate |
| | 5 aderență excelentă la majoritatea suprafețelor, atât poroase cât și neporoase, de ex. foi de metal, diverse materiale sintetice sau sticlă |
| | 6 rezistență ridicată la radiațiile UV |
| | 7 nu necesită utilizare de primer |

CONDIȚII DE APLICARE

| | |
|--|---------------|
| 1 Temperatura de aplicare | +5°C - +30°C |
| 2 Temperatura optimă de lipire | +15°C - +20°C |
| 3 Umiditatea optimă relativă a aerului | 60% |

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de aplicare, a se citi instrucțiunile din Fișa cu date de securitate.

1. Pregătirea suprafeței

- Suprafețele ce urmează a fi lipite trebuie să fie fără contaminări și substanțe care împiedică aderența.
- Suprafețele se degresează cel mai bine cu acetonă sau etanol (sticlă, glazură, metal) sau detergent (materiale sintetice).

2. Pregătirea produsului

- Se taie capătul tubului, se înfiletează vârful tăiat oblic și se aplică cu ajutorul unui pistol aplicator.

3. Aplicarea

- Aplicați adeziv în pete sau benzi pe întreaga suprafață de lipire.
- În cazul suprafețelor mari adezivul trebuie să fie aplicat sinuos, în scopul de a crește aderența inițială.
- După aplicare, uniți suprafețele și apăsați uniform.
- Corecția de îmbinare este posibilă în termen de 15 minute.
- Adezivul nu poate fi aplicat în mod continuu pe suprafața încăleiată, deoarece se întărește în contact cu umiditatea aerului precum și umiditatea suprafeței.
- În funcție de suprafețele de aplicare, poate să fie necesară fixarea cu obiecte grele pentru cel puțin 24 de ore.



- Lipire inițială rapidă și durabilă
- Rezistență finală și aderență excelentă
- Ușor de utilizat la interior și exterior



**ACCORDING
GROUP**
www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro

0.1

VALOARE PENTRU PARTENERI. FARA COMPROMISURI



4. Operațiuni după aplicarea completă

- Curățare: înainte de întărire cu o cârpă uscată sau benzină, după întărire mecanic.
- Anu se spăla mâinile cu solvenți.

5. Observații/ restricții

- Se recomandă teste de aderență înainte de aplicare.
- A se evita contactul cu apa până când adezivul este complet întărit.
- Nu este potrivit pentru PE, PP, teflon.
- La lipirea materialelor plastice, testul de aderență este întotdeauna obligatoriu.

DATE TEHNICE

| Culoare | |
|---|------------------------------|
| Alb | + |
| Negru | + |
| Gri deschis | + |
| Maro | + |
| Neîntărit | Valoare |
| Solid content | 100% |
| Densitate | 1,60± 0,05 g/cm ³ |
| Timpul de lucru (în funcție de condițiile ambientale și proprietățile suprafețelor de suport) | 10 min-20min |
| Rata de întărire | 2-3 mm/24h |
| Componentă de bază: polimer MS | + |
| Consum g/m ² | 200-350 g/m ² |
| Întărit | Valoare |
| Rezistența termică | -30°C - +80°C |
| Duritate Shore A | 55-65 |

Toți parametrii obținuți se bazează pe teste de laborator în conformitate cu standardele producătorului și depind în mare măsură de condițiile de întărire a produsului (de ex. ambient, temperatura la suprafață, calitatea echipamentului folosit și abilitățile persoanei care aplică produsul).

NORME/ ATESTATE/ CERTIFICATE

Produsul îndeplinește cerințele EN 15651-1:2012 20HM FEXT-INT; EMICODE: EC1 PLUS; EN 15651-3:2012 Class Xs2; ISO 846:1998 method B; VOC TEST: M1

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data fabricației, depozitat în ambalajul original sigilat la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C, într-un loc uscat, protejat de îngheț și căldură excesivă.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘI SĂNĂTATE

Informații detaliate sunt incluse în Fișa cu date de securitate. Considerații privind eliminarea: resturile de produs și cartușele goale trebuie să fie eliminate în conformitate cu reglementările oficiale locale.

Toate informațiile scrise sau orale, recomandările și instrucțiunile sunt furnizate conform prevederilor noastre cele mai bune cunoștințe, teste și experiență, cu bună credință și în conformitate cu cele ale producătorului. Fiecare utilizator al acestui material se va asigura în toate modurile posibile, inclusive verificarea produsului final în condiții adecvate, despre adecvarea materialelor furnizate pentru scopurile propuse. Producătorul nu este răspunzător pentru orice pierdere suferită din cauza aplicării inexacte sau eronate a materialelor producătorului.



- Lipire inițială rapidă și durabilă
- Rezistență finală și aderență excelentă
- Ușor de utilizat la interior și exterior



**ACCORDING
GROUP**

www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro

VALOARE PENTRU PARTENERI. FARA COMPROMISURI